Ultralite® S1 Flex

CO_2 FULLY OFFSET IN THE ENTIRE LIFE CYCLE ZERO

Campi d'impiego *Where to use*	Temperatura d'applicazione *Application temperature range*	Rapporto di miscelazione *Mix ratio*	Durata dell'impasto *Pot life*	Tempo aperto *Open time*	Tempo di registrazione *Adjustment time*	Stuccatura - Sigillatura *Grouting - Sealing*
	+40°C +5°C	7,5 - 7,8 L	approx. 8 h	+ 30 Min	45 Min	Parete/Wall 4-8 h Pavimento/Floor 24 h

IT **ADESIVO CEMENTIZIO MONOCOMPONENTE ALLEGGERITO AD ALTE PRESTAZIONI, A SCIVOLAMENTO VERTICALE NULLO, A TEMPO APERTO ALLUNGATO, DEFORMABILE, CON ELEVATA CAPACITÀ BAGNANTE, TECNOLOGIA LOW-DUST** (sensibile riduzione di polvere in fase di miscelazione), lavorazione e utilizzo **MAPEI** (compatibile ai comuni adesivi cementizi Mapei), **MAGGIORE RESA** (rispetto ai comuni adesivi cementizi Mapei), **FACILE SPATOLABILITÀ, A BASSISSIMA EMISSIONE DI SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI, PER LA POSA DI PIASTRELLE IN CERAMICA E MATERIALI LAPIDEI, IDEALE PER GRANDI FORMATI, A EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA COMPENSATE - Istruzioni per l'uso - Preparazione dei supporti:** i supporti devono essere piani, privi di parti friabili, puliti e sufficientemente asciutti. I supporti di gesso ed i massetti di anidrite devono essere perfettamente asciutti e trattati con PRIMER G o ECO PRIM T PLUS. **Preparazione dell'impasto:** miscelare 15 kg di ULTRALITE S1 FLEX Zero con 7,5-7,8 litri di acqua pulita fino ad ottenere una pasta omogenea e priva di grumi, dopo 5 minuti di riposo, rimescolare e l'impasto è pronto per l'applicazione. L'impasto così ottenuto rimane lavorabile per circa 8 ore. **Stesura dell'impasto:** ULTRALITE S1 FLEX Zero si applica mediante spatola dentata sul supporto. Scegliere una spatola tale da consentire una bagnatura adeguata del rovescio delle piastrelle. **Pedonabilità:** i pavimenti sono pedonabili dopo circa 24 ore. **Messa in esercizio:** 14 giorni (21 giorni in caso di posa in vasche e piscine). **Consumo:** 2-3,5 kg/m². **NB:** usare il prodotto a temperature comprese tra +5°C e +40°C. **Immagazzinaggio:** 12 mesi negli imballi originali in luogo asciutto. Prodotto conforme alle prescrizioni del Reg. (CE) N. 1907/2006 (REACH) - All. XVII, voce 47. Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica e di Sicurezza. PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. **TEME L'UMIDITÀ**

GB **ONE COMPONENT, LIGHTWEIGHT, HIGH PERFORMANCE CEMENTITIOUS ADHESIVE, DEFORMABLE WITH EXTENDED OPEN TIME AND NO VERTICAL SLIP, WITH HIGH BACKBUTTERING CAPACITIES, LOW-DUST TECHNOLOGY** (considerable dust decrease during mixing, application and usage, compared with standard **MAPEI** cementitious adhesives), **INCREASED YIELD** (compared with standard Mapei cementitious adhesives), **EASY TO TROWEL, WITH VERY LOW EMISSION OF VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS, FOR CERAMIC TILES AND STONE MATERIAL, ESPECIALLY SUITABLE FOR LARGE-FORMATS, WITH GREENHOUSE GAS EMISSIONS OFFSETTING - Instructions for use - Substrate preparation:** substrates must be flat, free of loose particles, clean and sufficiently dry. Gypsum substrates and anhydrite screeds must be perfectly dry and treated with PRIMER G or ECO PRIM T PLUS. **Preparing the mix:** pour 15 kg bag of ULTRALITE S1 FLEX Zero into a bucket containing approx. 7.5-7.8 litres of clean water and mix to obtain a lump free homogeneous paste; allow to stand for 5 minutes, remix and the paste is ready for application. The resultant paste of ULTRALITE S1 FLEX Zero remains workable for about 8 hours. **Applying the mix:** apply ULTRALITE S1 FLEX Zero with a notched trowel in the proper quantity to cover the back of the tiles. **Set to light foot traffic:** floors are set to light foot traffic after approx. 24 hours. **Ready for use:** 14 days (21 days when used in pools and swimming pools). **Consumption:** 2-3.5 kg/m². **NB:** use the product in temperatures between +5°C and +40°C. **Storage:** 12 months in the sealed packaging stored in a dry place. The product complies with the conditions of Regulation (EC) N° 1907/2006 (REACH), Annex XVII, item 47. For further information refer to the technical and Safety Data sheets. PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE. **PROTECT FROM HUMIDITY**

DE **EINKOMPONENTER, HOCHWERTIGER, ZEMENTÄRER UND STANDFESTER LEICHTFLIEßEMÖRTEL, VERFORMBAR, MIT VERLÄNGERTER OFFENZEIT, HERVORRAGENDER BENETZUNGSFÄHIGKEIT, MIT LOW-DUST-TECHNOLOGIE** (deutliche Staubreduzierung während des Mischens, der Verarbeitung und Anwendung; im Vergleich zu zementären **MAPEI** Standardklebemörteln), **HOHER ERGIEBIGKEIT** (im Vergleich zu zementären MAPEI Standardklebemörteln), **LEICHT ZU VERARBEITEN, SEHR EMISSIONSARM, FÜR die VERLEGUNG VON KERAMISCHEN FLIESEN UND PLATTEN, NATURWERKSTEINEN, BESONDERS GEEIGNET FÜR GROSSFORMATE, MIT KOMPENSIERTEN TREIBHAUSGASEMISSIONEN - Anwendungsrichtlinien - Untergrundvorbereitung:** Untergründe müssen den nationalen Vorgaben entsprechen, tragfähig, eben, frei von minderfesten Bestandteilen, sauber und ausreichend trocken sein. Gipsuntergründe und Anhydritestriche müssen ausreichend trocken sein und mit PRIMER G oder ECO PRIM T PLUS grundiert werden. **Anmischen:** 15 kg ULTRALITE S1 FLEX Zero mit 7,5-7,8 l sauberem Wasser in einem sauberen Mischgefäß zu einem homogenen, klumpenfreien Mörtel anmischen und nach einer Reifezeit von ca. 5 Minuten nochmals durchmischen. Die Verarbeitungszeit beträgt ca. 8 Stunden. **Anwendung:** ULTRALITE S1 FLEX Zero mit einer geeigneten Zahnkelle aufziehen. Die Zahnung so wählen, dass eine ausreichende Benetzung sichergestellt ist. **Begehbar:** Bodenbeläge können nach ca. 24 Stunden begangen werden. **Endfestigkeit:** nach ca. 14 Tagen (21 Tagen bei Verwendung in Pools und Schwimmbecken). **Verbrauch:** 2-3,5 kg/m². **Hinweis:** Das Produkt bei Temperaturen zwischen +5°C und +40°C verwenden. **Lagerung:** 12 Monate im geschlossenen Originalgebinde, bei trockener Lagerung. Das Produkt ist chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII, Art. 47. Weitere Informationen können dem technischen Merkblatt und dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden. **Entsorgung:** Gebinde rieselfrei entleeren. Gebinde und Produktreste sind gemäß den örtlichen Richtlinien zu entsorgen. PRODUKT FÜR DEN BERUFSMÄßIGEN GEBRAUCH. **VOR FEUCHTIGKEIT SCHÜTZEN - GISCODE ZP1**

FR **MORTIER COLLE MONOCOMPOSANT, ALLÉGE, HAUTE PERFORMANCE, DÉFORMABLE AVEC UN TEMPS OUVERT ALLONGÉ ET SANS GLISSEMENT VERTICAL, AVEC DES CAPACITÉS DE TRANSFERT ÉLEVÉES, TECHNOLOGIE À FAIBLE ÉMISSION DE POUSSIÈRE** (réduction sensible de la poussière pendant le mélange, l'application et l'utilisation, par rapport aux mortiers colles standard), **HAUT RENDEMENT** (par rapport aux mortiers colles standard), **FACILITÉ D'APPLICATION, TRÈS FAIBLE ÉMISSION DE COMPOSANTS ORGANIQUES VOLATILES, POUR LES CARRELAGES CÉRAMIQUES ET LES PIERRES, PARTICULIÈREMENT ADAPTÉ AUX GRANDS FORMATS, AVEC ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE COMPENSÉES - Mode d'emploi - Préparation du support :** les supports doivent être plats, exempts de particules libres, propres et suffisamment secs. Les supports en plâtre et les chapes base anhydrite doivent être parfaitement secs et traités avec PRIMER G ou ECO PRIM T PLUS. **Préparation du mélange :** verser le sac de 15 kg d'ULTRALITE S1 FLEX Zero dans un seau contenant environ 7,5 à 7,8 litres d'eau propre et mélanger pour obtenir une pâte homogène sans grumeaux ; laisser reposer pendant 5 minutes, re malaxer et la pâte est prête à être appliquée. La pâte ainsi préparée d'ULTRALITE S1 FLEX Zero reste utilisable pendant environ 8 heures. **Application du mélange :** appliquer ULTRALITE S1 FLEX Zero à l'aide d'une spatule dentée en quantité suffisante pour couvrir l'envers des carreaux. **Ouverture au passage :** les sols sont prêts pour un trafic piétonnier léger après environ 24 heures. **Mise en service :** 14 jours (21 jours en cas de pose en bassins et piscines). **Consommation :** 2-3,5 kg/m². **NB :** utiliser le produit à des températures comprises entre +5°C et +40°C. **Stockage :** 12 mois en emballage d'origine à l'abri de l'humidité. Produit conforme aux prescriptions du règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH), Annexe XVII, article 47. Pour toute information complémentaire, consulter la fiche technique et la fiche de Données de sécurité. PRODUIT RESERVE A UN USAGE PROFESSIONNEL. **CRAINT L'HUMIDITÉ**

NL **HOOGWAARDIGE, VERVORMBARE, LICHTGEWICHT, ÉÉN COMPONENT, GLIJVASTE CEMENTLIJM, MET EEN VERLENGDE OPEN TIJD, HOOG BEVOCHTIGINGSVERMOGEN, LOW-DUST TECHNOLOGIE** (aanzienlijk minder stof tijdens mengen, verwerken en gebruik, vergeleken met gewone **MAPEI** cementlijmen), **HOGER RENDEMENT** (vergeleken met gewone cementlijmen van Mapei), **GOED VERSMEERBAAR EN MET EEN ZEER LAGE EMISSIE VAN VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN, VOOR HET VERLIJMEN VAN KERAMISCHE TEGELS, NATUURSTEEN, SPECIAAL GESCHIKT VOOR GROTE FORMATEN, GECOMPENSEERDE BROEIKASGASEMISSIES - Gebruiksaanwijzing - Voorbereiden ondergrond:** ondergronden moeten vlak, schoon en voldoende droog zijn en vrij zijn van losse delen. Gipsondergronden en anhydriet dekvloeren moeten perfect droog zijn en behandeld worden met PRIMER G of ECO PRIM T PLUS. **Bereiding van het mengsel:** meng 15 kg ULTRALITE S1 FLEX Zero met 7,5-7,8 liter schoon water tot een homogene en klontvrije pasta is verkregen; na 5 minuten rust omroeren en het mengsel is klaar voor gebruik. De bereide pasta blijft ongeveer 8 uur verwerkbaar. **Aanbrengen van het mengsel:** breng ULTRALITE S1 FLEX Zero aan met een getande lijmkam in de juiste hoeveelheid om de achterkant van de tegels te bedekken. **Beloopbaar:** vloeren zijn na ca. 24 uur beloopbaar. **Klaar voor gebruik:** 14 dagen (21 dagen bij gebruik in bassins en zwembaden). **Verbruik:** 2-3,5 kg/m². **NB:** gebruik het product bij temperaturen tussen +5°C en +40°C. **Houdbaarheid:** 12 maanden, mits in de gesloten originele verpakking en op een droge plaats bewaard. Product conform Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) - Bijl. XVII, artikel 47. Raadpleeg voor meer informatie het technisch informatieblad en het veiligheidsinformatieblad. PRODUCT VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK. **BESCHERM TEGEN VOCHT**

ES **ADHESIVO CEMENTOSO MONOCOMPONENTE Y ALIGERADO DE ALTAS PRESTACIONES, CON DESLIZAMIENTO VERTICAL NULO Y TIEMPO ABIERTO PROLONGADO, DEFORMABLE, CON TECNOLOGÍA LOW-DUST** (considerable reducción de polvo en la fase de amasado, manipulación y utilización respecto a los adhesivos cementosos Mapei habituales), **CON MAYOR RENDIMIENTO** (respecto a los adhesivos Mapei habituales), **DE FÁCIL APLICACIÓN CON LLANA Y CON BAJÍSIMA EMISIÓN DE SUSTANCIAS ORGÁNICAS VOLÁTILES, PARA LA COLOCACIÓN DE BALDOSAS CERÁMICAS Y MATERIAL PÉTREO, IDEAL PARA GRANDES FORMATOS, EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO COMPENSADA - Instrucciones de uso - Preparación de los soportes:** los soportes deben estar planos, sin partes sueltas, limpios y suficientemente secos. Los soportes de yeso y los recrecidos de anhidrita deberán estar totalmente secos y ser tratados con PRIMER G o ECO PRIM T PLUS. **Preparación de la mezcla:** mezclar 15 kg de ULTRALITE S1 FLEX Zero con 7,5-7,8 litros de agua limpia hasta obtener una pasta homogénea y sin grumos; dejar reposar 5 minutos, reamasar y la mezcla estará lista para su aplicación. La mezcla así obtenida permanece trabajable durante unas 8 horas. **Aplicación de la mezcla:** ULTRALITE S1 FLEX Zero se aplica mediante llana dentada sobre el soporte. Elegir una llana que permita una humectación adecuada del reverso de las baldosas. **Transitabilidad:** los pavimentos son transitables al cabo de unas 24 horas. **Listo para su uso:** 14 días (21 días en caso de colocación en tanques y piscinas). Tiempo variable en función de la temperatura. **Consumo:** 2-3,5 kg/m². **NOTA:** utilizar el producto a temperaturas comprendidas entre +5°C y +40°C. **Almacenamiento:** 12 meses en ambiente seco y en los envases originales cerrados. El producto cumple con las condiciones del anexo XVII del Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH), punto 47. Para más información consultar la ficha técnica y la de Seguridad. PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL. **PROTEGER DE LA HUMEDAD**

HU **EGYKOMPONENSŰ, KÖNNYŰ SÚLYÚ, FOKOZOTT TERHELHETŐSÉGŰ, ALAKVÁLTOZÁSRA KÉPES CEMENTKÖTÉSŰ LECSÚSZÁSMENTES RAGASZTÓ NYÚLTOTT NYITOTT IDŐVEL, NAGY TERÜLELI KÉPESSÉGGEL, LOW-DUST TECHNOLÓGIÁVAL** (jelentősen kevesebb por képződése a normál MAPEI cementkötésű ragasztókhoz képest a bekeverés, felhordás és használat során), **MEGNŐVELT KIADÓSSÁG** (a normál MAPEI cementkötésű ragasztókhoz képest), **KÖNNYEN SIMÍTHATÓ, MAGYON ALACSONY ILLÉKONY SZERVESANYAG KIBOCSÁTÁSSAL KERÁMIA BURKOLÓLAPOKHOZ ÉS KŐANYAGOKHOZ, KÜLÖNÖSEN ALKALMAS NAGYMÉRETŰ LAPOKHOZ, KOMPENZÁLT ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZKIBOCSÁTÁS - Használati utasítás - Aljzatelőkészítés:** az aljzat legyen sík, laza részektől mentes, tiszta és megfelelően száraz. A gipsz aljzatok és anhidrit esztrichek legyenek tökéletesen szárazak és PRIMER G vagy ECO PRIM T PLUS alapozóval kezelten. **A keverék előkészítése:** öntsön egy 15 kg-os zsák ULTRALITE S1 FLEX Zero-et egy kb. 7,5-7,8 liter tiszta vizet tartalmazó edénybe és keverje csomómentes, homogén pasztává; hagyja állni 5 percig, keverje át újra és a paszta felhasználásra kész. Az ULTRALITE S1 FLEX Zero paszta kb. 8 órán át marad bedolgozható. **A keverék felhordása:** az ULTRALITE S1 FLEX Zero -et fogazott simítóval hordja fel a megfelelő mennyiségben, hogy az fedje a burkolólapok hátoldalát. **Könnyű gyalogosforgalommal terhelhető:** a padlók kb. 24 ora után járhatók. **Használatba vehető:** 14 nap múlva (21 nap után medencékben és úszómedencékben). **Anyagszükséglet:** 2-3,5 kg/m². **Megjegyzés:** a terméket +5°C és +40°C közötti hőmérsékleten dolgozza be. **Tárolás:** 12 hónapig bontatlan csomagolásban, száraz helyen. A termék teljesíti az (EC) N° 1907/2006 (REACH) szabályzata – XVII. csatolmány, 47. bekezdést. További információk a Termékismertető és a Biztonsági adatlap tartalmaz. SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK. **NEDVESSÉGTŐL VÉDJE**

Származási hely: EU. **Forgalmazó:** MAPEI Kft. - HUNGARY - 2040 Budaörs, Sport utca 2. - Tel. +36-23/501-670.

SI **ENOKOMPONENTNO, SPECIFIČNO LAŽJE, DEFORMABILNO CEMENTNO LEPILO S PODALJŠANIM ODPRTIM ČASOM IN BREZ LEZENJA NA VERTIKALNIH POVRŠINAH TER POVIŠANO SPOSOBNOSTJO ZAPOLNITVE HRBTIŠČA, LOW-DUST TEHNOLOGIJO** (občutno manjša količina prahu pri pripravi, nanašanju in uporabi v primerjavi s standardnimi **MAPEI** cementnimi lepili), **POVIŠANO IZDATNOST** (v primerjavi s standardnimi **MAPEI** cementnimi lepili), **Z LAŽJIM NANAŠANJEM, Z ZELO NIZKIMI EMISIJAMI HLAPNIH ORGANSKIH SPOJIN (HOS), ZA KERAMIČNE PLOŠČICE IN IZDELKE IZ KAMNA, IDEALNO ZA VELIKE FORMATE, KOMPENZIRANI EMISIJI TOPLOGREDNIH PLINOV - Navodila za uporabo - Priprava podlage:** površine morajo biti ravne, brez krušečih delcev, čiste in zadosti suhe. Mavčne podlage in anhidritni estrihi morajo biti popolnoma suhi in premazani s PRIMER-jem G ali ECO PRIM T PLUS. **Priprava mešanice:** vsebino 15 kg vrečke ULTRALITE S1 FLEX Zero med stalnim mešanjem stresite v vedro z 7,5-7,8 l čiste vode in mešajte toliko časa, da dobite homogeno mešanico brez grudic in zraka; pustite zoreti približno 5 minut, ponovno premešajte in lepilo je pripravljeno za nanašanje. Tako pripravljen ULTRALITE S1 FLEX Zero je uporaben približno 8 ur. **Nanašanje mešanice:** ULTRALITE S1 FLEX Zero nanašajte z ustrezno zobato lopatico na hrbtišče ploščice in na podlago. **Pohodnost:** površine so pohodne po približ. 24 urah. **Polna obremenitev:** po 14 dneh (po 21 dneh v kadeh in plavalnih bazenih). **Poraba:** 2-3,5 kg/m². Lepilo uporabljajte pri temperaturah med +5°C in +40°C. **Skladiščenje:** do 12 mesecev v originalno zaprti embalaži in suhem prostoru. Izdelek je skladen zahtevam Aneksa XVII Uredbe (ES) št. 1907/2006 (REACH), točka 47. Nadaljnje informacije lahko najdete v tehničnemu in varnostnemu listu izdelka. IZDELEK ZA POKLICNE IZVAJALCE. **ZAŠČITITI PRED VLAGO**

HR **JEDNOKOMPONENTNO, VISOKOKVALITETNO, DEFORMABILNO, LAGANO CEMETNO LJEPILO PRODUŽENOG OTVORENOG VREMENA I BEZ KLIZANJA NA VERTIKALNIM POVRŠINAMA, IZVRSNIH SVOJSTAVA POKRIVANJA POLEĐINE PLOČICE, IZRAĐENO U LOW DUST TEHNOLOGIJI** (znatno smanjena količina praška koja se ispušta pri miješanju, nanošenju i korištenju proizvoda u usporedbi s tradicionalnim **MAPEI** cementnim ljepilima), **VRLO VISOKE IZDATNOSTI** (u usporedbi s tradicionalnim **MAPEI cementnim ljepilima**), **LAGANO ZA NANOŠENJE GLETEROM, VRLO NISKE EMISIJE HLAPLJIVIH ORGANSKIH SPOJEVA, ZA KERAMIČKE PLOČICE I MATERIJALE OD KAMENA, IDEALNO ZA VELIKOFORMATNE PLOČICE, KOMPENZIRANA EMISIJA STAKLENIČKIH PLINOVA - Upute za uporabu - Priprema podloge:** podloga mora biti ravna, čista, dovoljno suha i bez ostataka. Gipsane podloge i anhidritni estrisi moraju biti potpuno suhi i prethodno obrađeni temeljnim premazima PRIMER G ili ECO PRIM T PLUS. **Priprema mješavine:** ispište vreću od 15 kg ULTRALITE S1 FLEX Zero u kantu sa 7,5-7,8 litara čiste vode te miješajte dok ne dobijete jednoličnu pastu bez grudica. Ostavite stajati 5 minuta, ponovno promiješajte i smjesa je spremna za uporabu. Ovako pripremljena smjesa ostaje obradiva 8 sati. **Nanošenje mješavine:** nanesite ULTRALITE S1 FLEX Zero odgovarajućom nazubljenom lopaticom tako da ljepilo pokrije cijelu poleđinu pločice. **Prohodnost:** podovi su spremni za lagani pješački promet nakon približno 24 sata. **Spremno za uporabu:** nakon 14 dana (21 dana kada se koristi u bazenima i bazenima za plivanje). **Potrošnja:** 2-3,5 kg/m² po m² dobijene naročite. **Napomena:** koristite proizvod na temperaturama između +5°C i +40°C. **Skladištenje:** 12 mjeseci u originalno zatvorenoj ambalaži u suhom prostoru. Proizvod je sukladan zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (REACH), Prilog XVII, članak 47. Za ostale informacije pogledajte Tehnički i Sigurnosni list. PROIZVOD ZA PROFESIONALNU UPOTREBU. **ZAŠTITITI OD VLAGE**

Peso netto / Net weight 15 kg

MAPEI S.p.A.
Via Cafiero, 22 - 20158 Milano, Italy
Tel. +39 02 37673.1 - mapei.com

MADE IN EU

C.1940056 2AO 08-23

CE 0370 — MAPEI — Via Cafiero, 22 - 20158 Milano - Italy — www.mapei.it

23
CPR-0110976
EN 12004
ULTRALITE S1 FLEX ZERO (grey)
Improved cementitious adhesive for internal and external tiling on floors and walls

Reaction to fire:		Class E
Bond strength:	expressed as: - initial tensile adhesion strength	≥ 1,0 N/mm²
Durability of bond strength against:	expressed as:	
- climate/heat ageing action:	- tensile adhesion strength after heat ageing	≥ 1,0 N/mm²
- water/humidity action:	- tensile adhesion strength after water immersion	≥ 1,0 N/mm²
- freeze-thaw cycles:	- tensile adhesion strength after freeze-thaw cycles	≥ 1,0 N/mm²

Pericolo. **Contiene: cemento Portland; Cromo VI >2 ppm entro il periodo di immagazzinaggio del prodotto; diferroato di calcio.** **H315** Provoca irritazione cutanea. **H317** Può provocare una reazione allergica cutanea. **H318** Provoca gravi lesioni oculari. **H335** Può irritare le vie respiratorie. **P261** Evitare di respirare la polvere. **P264** Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. **P280** Indossare guantiladbiamento protettivo/Proteggere gli occhi/il viso. **P305+P351+P338** IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se si agisce facilmente. Continuare a sciacquare. **P313** In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI. **P333+P313** In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.

Danger. **Contains: Portland cement; Chromium VI >2 ppm within the validity period of the product; calcium diferrate.** **H315** Causes skin irritation. **H317** May cause an allergic skin reaction. **H318** Causes serious eye damage. **H335** May cause respiratory irritation. **P261** Avoid breathing dust. **P264** Wash hands thoroughly after handling. **P280** Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. **P305+P351+P338** IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. **P313** Call a POISON CENTER if you feel unwell. **P333+P313** If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.

Gefahr. **Enthält: Portlandzement; der Gehalt an Chrom VI >2 ppm innerhalb des Haltbarkeitszeitraumes des Produktes; Calciumdiferrat.** **H315** Verursacht Hautreizungen. **H317** Kann allergische Hautreaktionen verursachen. **H318** Verursacht schwere Augenschäden. **H335** Kann die Atemwege reizen. **P261** Einatmen von Staub vermeiden. **P264** Nach Gebrauch die Hände gründlich waschen. **P280** Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. **P305+P351+P338** BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Behutsam mit Wasser einige Minuten spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. **P312** Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM anrufen. **P333+P313** Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. **Mapei Suisse S.A., 1642 Sorens - Tel. +41(0)9151000.**

Danger. **Contient: ciment Portland; chrome VI >2 ppm dans la période de stockage du produit; diferroate de calcium.** **H315** Provoque une irritation cutanée. **H317** Peut provoquer une allergie cutanée. **H318** Provoque de graves lésions des yeux. **H335** Peut irriter les voies respiratoires. **P261** Éviter de respirer les poussières. **P264** Se laver les mains soigneusement après manipulation. **P280** Porter des gants/vêtements de protection/protection des yeux/protection du visage. **P305+P351+P338** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si elles sont présentes et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. **P312** Appeler un CENTRE ANTIPOISON en cas de malaise. **P333+P313** En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.

Gevaar. **Bevat: Portland cement; Chromen VI >2 ppm binnen de houdbaarheidsperiode van het product; Calciumdiferriet.** **H315** Veroorzaakt huidirritatie. **H317** Kan een allergische huidreactie veroorzaken. **H318** Veroorzaakt ernstig oogletsel. **H335** Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. **P261** Inademing van stof vermijden. **P264** Na het werken met dit product handen grondig wassen. **P280** Beschermende handschoenen/beschermende kleding/ogenbescherming/gelaatsbescherming dragen. **P305+P351+P338** BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig uitspoelen met water gedurende enn aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. **P312** Bij ziekte/ongemak een ANTIGIFCENTRUM raadplegen. **P333+P313** Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

Peligro. **Contiene: cemento Portland; Cromo VI >2 ppm durante el periodo de almacenamiento del producto; diferriato de calcio.** **H315** Provoca irritación cutánea. **H317** Puede provocar una reacción alérgica en la piel. **H318** Provoca lesiones oculares graves. **H335** Puede irritar las vías respiratorias. **P261** Evitar respirar el polvo. **P264** Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. **P280** Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. **P305+P351+P338** EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y puedan hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. **P312** Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA si la persona se encuentra mal. **P333+P313** En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.

Veszély. **Tartalmaz: cement Portlandot; Króm VI >2 ppm a termék szavatossági idején belül; Calcium diferroate.** **H315** Bőrirritációt okoz. **H317** Allergiás bőrreakciót okozhat be. **H318** Súlyos szemkárosodást okoz. **H335** Légúti irritációt okozhat. **P261** Kerülje a por belélegzését. **P264** A használat utánban a kezeket alaposan meg kell mosni. **P280** Védőkesztyű/védőruházat/szemvédő/arcvédő használata kötelező. **P305+P351+P338** SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható; az öblítés folytatása. **P312** Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ. **P333+P313** Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi vélemény kérése.

Nevarno. **Vsebuje: Portland cement; Krom VI >2 ppm v času veljavnosti izdelka; Calcium diferriate.** **H315** Povzroča draženje kože. **H317** Lahko povzroči alergijske odzive kože. **H318** Povzroča hude poškodbe oči. **H335** Lahko povzroči draženje dihalnih poti. **P261** Ne vdihovati prahu. **P264** Po uporabi temeljito umiti roke. **P280** Nositi zaščitne rokavice/zaščitna oblačila/zaščito za oči/zaščito za obraz. **P305+P351+P338** PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirati nekaj časa. Morebitne kontaktne leče odstranite, če vam to ne povzroča dodatnih težav. Izpiranje nadaljujte. **P312** Kličite strokovnjaka iz toksikologa, če vam ni dobro. **P333+P313** Ob izgubi zavedanja pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE. **P333+P313** Ob nastopu draženja kože ali se pojavi izpuščaj, poiščite strokovno pomoč/zdravnika.

Opasnost. **Sadrži: Portland cement; krom VI >2 ppm unutar roka valjanosti proizvoda; kalcijev diferoat.** **H315** Nadražuje kožu. **H318** Uzrokuje teške ozljede oka. **H317** Može izazvati alergijske reakcije na koži. **H335** Može nadražiti dišne puteve. **P261** Izbjegavati udisanje prašine. **P264** Nakon upotrebe temeljito oprati ruke. **P280** Nositi zaštitne rukavice/zaštitne odjeću te zaštitu za oči/zaštitu za lice. **P305+P351+P338** U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako je moguće i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati. **P312** U slučaju otrovnovnih trepalna nazovati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA. **P333+P313** U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika.

ULTRALITE S1 FLEX Zero Grigio - 15 kg
UFI: 7R16-T0WA-P003-CMXX
MAPEI S.p.A. - Via Cafiero, 22
20158 MILANO - ITALY - Tel. +39 02 37673.1

MAPEI Corporate Packaging Department | Date/*data* 27/09/2023 17:16 | Product/*prodotto* Ultralite S1 Flex zero g 15kg int 9400562AD

Supplier/*Fornitore*: SACCARTA
Technical packaging/*Tipo imballo*: Paper Bag with handle
Size/*Dimensioni*: 400x460x100 mm - 10 µm holes - BDF
Print/*Tipo di stampa*: Flexography

Graphic Artist/*Realizzazione*: Berneri Matteo
Internal control/*Controllo*: Moriano Chiara

	BLACK	P 300 U	P 190 C	P 186 C	P 202 U
Top			100 %		
Bottom			100 %		

Ultralite S1 Flex zero g 15kg int 9400562AD.indd 1 27/09/23 17:16

MAPEI

INFO CO_2 OFFSET

Ultralite® S1 Flex

ZERO

CO_2 FULLY OFFSET IN THE ENTIRE LIFE CYCLE

GRIGIO GREY

Low Dust

RESA ELEVATA — ULTRALITE 15 kg = ADHESIVE 25 kg — m² — HIGH YIELD

Ultralite Technology™

Uno Vale con - Best use with — MAPELEVEL Easy Systems

ADESIVO CEMENTIZIO MONOCOMPONENTE ALLEGGERITO, DEFORMABILE, DI FACILE SPATOLABILITÀ

- Alte prestazioni
- Tempo aperto allungato
- Elevata capacità bagnante
- Scivolamento verticale nullo
- Tecnologia Low Dust (sensibile riduzione di polvere in fase di miscelazione)
- Per la posa di piastrelle in ceramica e materiale lapideo
- Ideale per piastrelle di grande formato
- EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA COMPENSATE

ONE COMPONENT, LIGHTWEIGHT, DEFORMABLE, EASY TO TROWEL, CEMENTITIOUS ADHESIVE

- High performance
- Extended open time
- High back-buttering capacities
- No vertical slip
- LOW-DUST technology (considerable dust decrease during mixing)
- For ceramic tiles and stone material
- Especially suitable for large-format tiles
- GREENHOUSE GAS EMISSIONS OFFSETTING

COMPOSANTE ALLA NORMA EUROPEA EN 12004 — C2TE S1 — MAPEI — ADESIVO CEMENTIZIO PER PIASTRELLE

GEV-EMICODE EC1 PLUS very low emission — www.emicode.com

0474/*
*SEE BATCH Nº

S-P-08029 EPD environdec.com

RICICLABILE CON LA CARTA — Alicelca® 501 — Alicelca® 11191-0002

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR® A+ A B C
* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

GRIGIO GREY

ARA Nr.1960 — interseroh Selbstverpflichtung Verpackung. Beitrag 81 — 81 C/PAP

8 002452 147661 >